



Schlüter®-BEKOTEC

beheizbare Estrichkonstruktion



Parkettverlegung auf BEKOTEC

	Vorbereitung	Grundierung	Spachtemasse	Parkettklebstoff
Zementestrich (unbeheizt 2,0 CM%) (beheizt 1,8 CM %)	Schleifen/Saugen	WAKOL D 3074 Vorstrichkonzentrat (1:2 mit Wasser verdünnt)	WAKOL Z 670 Holzbodenspachtelmasse	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch
Calciumsulfatestrich (unbeheizt 0,5 CM%) (beheizt 0,3 CM %)	Schleifen/Saugen	WAKOL D 3074 Vorstrichkonzentrat (1:2 mit Wasser verdünnt, Trockenzeit 24 Stunden)	WAKOL Z 670 Holzbodenspachtelmasse	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagsherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.